

## 产品技术资料表

产品编号: **WEA0233-2**  
 产品描述: 水性黄色厚涂环氧底漆

A 组分	B 组分	混合物
<b>WEA0233-2</b>	<b>WEC0133-2</b>	

### 物理性能:

粘度(CPS/Blookfiled 6# @25°C):	<b>32000-33000</b>		
密度 (理论值):	<b>1.65 - 1.75 Kg/L</b>	<b>0.95 - 1.05 Kg/L</b>	<b>1.52- 1.62</b>
重量固含量(理论值):	<b>72 - 78%</b>	<b>47 - 53%</b>	<b>61 - 67%</b>
体积固含量 (理论值):	<b>42 - 48%</b>	<b>47 - 53%</b>	<b>40 - 46%</b>
混合比例:	<b>100 : 70 (w/w)</b>		

### 应用参数:

底材/预处理:	预处理钢板/磷化板
稀释比例:	<b>5-15%(重量)</b>
稀释剂:	去离子水 高压无气喷涂
施工:	高压混气喷涂 空气喷涂
清洗溶剂:	水 或 醚类
固化方法:	烘干: <b>50 min @60°C</b>

### 漆膜数据:

干膜厚度:	<b>150-200 µm</b>
理论体积涂布率 @ <b>150微米</b> 干膜厚:	<b>2 - 5 平方米/升</b>

版本: 1

签发日期: 2020年12月22日

威士伯涂料(上海)有限公司

**86-21-60865888**

该物质安全资料单的全部数据代表典型值。基于应用方法的变化是决定产品性能的一项主要因素, 所以这里的数据只能作为常规的指导。对于所提供资料的使用, 威士伯公司不承担任何责任。除非威士伯公司以另外书面的形式认可, 否则公司不对资料上所有的担保和声明负责; 威士伯公司不对任何特殊的意外和由此形成的伤害和损失负责。威士伯公司只提供对有瑕疵的产品进行替换的补偿, 或者也可以选择要求退款。